

Rundlitzenseil 6x37 M mit Fasereinlage


Art. Nr. 103066...



WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

Norm	Konstruktion	Einlage	Nennfestigkeit
ähnlich EN 12385 Tabelle 13 (früher DIN 3066)	6 x 37 M	<input checked="" type="checkbox"/> Fasereinlage <input type="checkbox"/> Stahleinlage	<input type="checkbox"/> 1570 N/mm ² <input checked="" type="checkbox"/> 1770 N/mm ² <input type="checkbox"/> 1960 N/mm ²
Verwendung: Anschlagseile, Handseilwinden		<input type="checkbox"/> blank <input checked="" type="checkbox"/> verzinkt	



Seil Ø mm	Längen-Gewicht ca. kg / m	Mindestbruchkraft F min in kN
6	0,125	18,8
8	0,221	33,4
9	0,280	42,3
10	0,346	52,2
12	0,498	75,2
13	0,588	88,2
14	0,679	102,0
16	0,886	134,0
18	1,120	169,0
20	1,380	209,0
22	1,670	253,0
24	1,990	301,0
26	2,340	353,0
28	2,710	409,0
32	3,510	534,0
36	4,480	676,0



WIEDENMANN

... weil viel davon abhängt!

90431 Nürnberg
Egenhauser Str. 5
Tel +49 (0)911 6109530
Fax +49 (0)911 652032

97342 Marktstef
Am Traugraben 8
Tel. +49 (0)9332 50610
Fax +49 (0)9332 506118

06796 Sandersdorf
OT Brehna/Delitzscher Str. 5
Tel. +49 (0)34954 90960
Fax +49 (0)34954 909619

42859 Remscheid
Rosenhügeler Str. 28
Tel. +49 (0)2191 6925460
Fax +49 (0)2191 6925461

info@ws-gruppe.de

www.ws-gruppe.de

shop.ws-gruppe.de